

## FICHA TÉCNICA

# TERSINOL FRENTES MATE



**Tipo de vehículo :** Acrílico

**No. de componentes :** 1

**Peso específico :** 1.40 ± 0.02 VISCOSIDAD (Stormer 4, 25°C) 124 a 130 UK

**Contenido de sólidos :** Por peso 90 ± 2 %

**Tiempo de secado (25° c, 50% hra) :** Repintar 2 a 6 horas Curado total 7 días

**Temperatura de aplicación :** Mínima 5° c Máxima 35° C

**Número de manos sugeridas :** 2 a 3

**Colores :** Blanco puede entonarse con entonador universal tersuave (máximo 30 cm<sup>3</sup> por litro).

**Brillo :** Mate

**Estabilidad en el envase (shelf life) :** 2 años

**Rendimiento :** 8 a 12 m<sup>2</sup> por kilo y por mano

**Presentaciones :** 1,25 - 5 - 12,5 y 25 kilos

## DESCRIPCIÓN

Tersinol impermeabilizante para frentes, está desarrollado con pigmentos, emulsiones especiales sumado al agregado de aditivos poliuretánicos que le confieren gran rendimiento, excelente resistencia a la intemperie (rayos uv) y a los agentes atmosféricos bajo condiciones exigentes, y le otorgan una vida útil hasta 5 años.

## MODO DE USO

La superficie debe estar limpia, seca, libre de grasitud, polvo y partes flojas. Sobre superficies nuevas alisadas de revoque deberá verificarse que se encuentren totalmente secas y luego tratarlas con una solución de ácido Muriático al 10% en agua. En casos de existir hongos, moho o verdín, emplear una

solución de agua lavandina al 10%. En ambos tratamientos lavar con agua, ayudándose con un cepillo semiduro y dejar secar 48 hs. antes de pintar. Si existieran rajaduras, grietas o fisuras es conveniente la aplicación de Tersiflex Multipropósito Su Seguro Sellador. Sobre superficies pulverulentas o entizadas aplicar Fijador al Aguarrás. En los casos de superficies muy absorbentes o de absorción despareja deberá aplicarse Fijador Sellador o Imprimación Fijadora al agua, diluida convenientemente. Si existieran imperfecciones menores, repararlas con Enduido Exterior Tersuave aplicado en capas finas. Pintar 2 a 3 manos de Tersinol Frentes, con un secado de 4 hs. entre ellas, diluyendo hasta con un 10% de agua. Para ampliar la gama de colores emplear Entonador Universal Tersuave teniendo en cuenta de no sobrepasar 30cc. por kilo de producto. Su aplicación puede realizarse con pincel, rodillo o soplete. En caso de ser necesario diluir, usar agua, así como también para realizar la limpieza de los elementos empleados en el pintado, antes que sequen.

**Recomendaciones :** Cuando no se tienen en cuenta las condiciones meteorológicas, antes de pintar, pueden presentarse manchas, producto de la redisolución de componentes solubles en agua durante las primeras 24 a 48 horas de haberse pintado. resulta más notorio en colores intensos. por ello es recomendable no pintar cuando las condiciones ambientales superen el 85% de hra y si se prevén lluvias en las próximas 24 horas. asimismo si el producto entra en contacto con agua pluvial o humedad dentro de ese lapso y se mancha, se deberá proceder de la siguiente manera: frotar la superficie afectada con cepillo suave, agua y detergente neutro. enjuagar y dejar secar. aplicar esmalte sintético mate o satinado tersuave. dejar secar, lijar y concluir el pintado con látex acrílico para exteriores del color elegido.

## CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

- Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes).
- Contacto con la piel: lavar con agua y jabón.
- Salpicaduras en los ojos: lavar con agua en abundancia y llamar a un médico.
- Limpiar con Agua rápidamente herramientas, manchas y salpicaduras.
- Producto No Inflamable

**CENTRO DE INTOXICACIONES:** (54-11) 4962-6666/2247 4658-7777

Para mayor información, consultar con nuestro Departamento Técnico:

Buenos Aires (0237) 4198800

Córdoba (0351) 5543800

Rosario (0341) 5223600

DISAL S.A. - REPUBLICA ARGENTINA