

## FICHA TÉCNICA

# TERSINOL TECHOS SEMIMATE



**Tipo de vehículo** : Acrílico

**No. de componentes** : 1

**Peso específico** : 1.21 kg/l

**Viscosidad (uk 25° c)** : 123 ± 2

**Contenido de sólidos** : Por peso 41,5 ± 1 %

**Tiempo de secado (25° c, 50% hra)** : Para repintar 6 horas. curado total 7 días

**Temperatura de aplicación** : Mínima 5° c máxima 35° c

**Número de manos sugeridas** : 4

**Color** : Blanco puede entonarse con entonador universal tersuave (máximo 30 cm<sup>3</sup> por litro).

**Brillo** : Semimate

**Estabilidad en el envase (shelf life)** : 2 años

**Rendimiento teórico** : 1,4 kilos por m<sup>2</sup> con cuatro manos Diluyente y limpieza Agua

**Presentaciones** : 1, 4, 10 y 20 kg

## DESCRIPCIÓN

Tersinol techos, membrana en pasta es un impermeabilizante para cubiertas de gran performance y amplio rango de uso. su alta consistencia le otorga un gran rendimiento y permite lograr películas de alto espesor, previniendo problemas de filtraciones y resolviendo los existentes a través de un notable film de amplia elasticidad

## MODO DE USO

**Modo de uso preparación de la superficie** : La superficie debe estar limpia, seca y exenta de polvo, grasas, aceites, jabones, ceras u otros desmoldantes o contaminantes. sobre superficies cementicias nuevas o sin pintar: verificar el completo fraguado y neutralizar con solución de ácido muriático al 10 % en agua, enjuagar y dejar secar muy bien. constatar la neutralidad con cinta de ph o solución alcohólica de fenoltaleína. si hubiera hongos, moho o verdín, lavar con solución de agua lavandina al 10 %, enjuagar y dejar secar muy bien. de existir grietas, fisuras o rajaduras, limpiar bien los bordes de las mismas y rellenarlas con tersiflex techos o masilla elástica mat-5. aplicar una primera mano de tersinol techos diluída al 50%; después pintar de tres a cuatro manos sin dilución. sobre superficies galvanizadas: si la superficie es nueva, aplicar desoxidante fosfatizante tersuave, dejar actuar 20 minutos, lavar con abundante agua y dejar secar. en el caso de áreas que hayan estado expuestas a la intemperie por más de seis meses, puede aplicarse tersinol techos directamente diluido al 20% para la primera mano para luego continuar tal cual, sin dilución, después de haber limpiado muy bien. si hubiera presencia de óxido, eliminar el que se encuentra suelto y aplicar en esos sectores únicamente convertidor de oxido tersuave. luego pintar una primera mano de tersinol diluído al 20 % y concluir con dos a tres manos sobre toda la superficie. sobre superficies ya pintadas: asegurarse que la pintura anterior esté firme y en buenas condiciones, lavar, lijar y aplicar. si la pintura anterior estuviera floja, descascarada o en malas condiciones generales, debe ser eliminada; luego se procederá como se detalla más arriba.

**Preparación del producto** : Homogeneizar cuidadosamente con agitador mecánico o a mano con una varilla agitadora realizando movimientos circulares o en forma de ocho, a fin de no incorporar aire, y diluir como convenga al método de aplicación elegido. las temperaturas de aplicación mencionadas en los datos técnicos se refieren tanto al ambiente como al sustrato a pintar.

**Dilución** : Para su aplicación a pincel o rodillo, se aconseja diluir hasta un máximo del 50 % en volumen para la primera mano y concluir la operación con 3 a 4 manos sin diluir.

**Métodos de aplicación** : Puede ser aplicado con pincel, rodillo, soplete adiabático o soplete airless.

## CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

- Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes).
- Contacto con la piel: lavar inmediatamente con agua y jabón.
- Salpicaduras en los ojos: lavar con agua en abundancia y llamar a un médico.
- Limpiar con Agua rápidamente herramientas, manchas y salpicaduras.
- No dejar en la cercanía del fuego o fuentes de calor intenso.
- Base Acuosa No Inflamable

**CENTRO DE INTOXICACIONES:** (54-11) 4962-6666/2247 4658-7777

Para mayor información, consultar con nuestro Departamento Técnico:

Buenos Aires (0237) 4198800

Córdoba (0351) 5543800

Rosario (0341) 5223600

DISAL S.A. - REPUBLICA ARGENTINA