

FICHA TÉCNICA

TERPLAST ESTILO SIMIL PIEDRA MATE



Tipo de vehículo : Acrílico

No. de componentes : 1

Peso específico : 1.92 ± 0.02 Kg/l

Viscosidad (Stormer, 25°C) : 124 a 130 UK

Contenido de sólidos : Por peso 81 ± 1 %

Tiempo de secado (25° c, 50% hra) : Repintar 2 a 6 horas Curado total 7 días

Temperatura de aplicación : Mínima 5° c máxima 35° c

Colores : Blanco Natural

Brillo : Mate

Estabilidad en el envase (shelf life) : 2 años

Rendimiento : 1,5 a 1,7 kg por m2 sobre revoque fino uniforme, dependiendo del método de aplicación elegido

Presentaciones : 6 y 30 kgs

DESCRIPCIÓN

Terplast Estilo Símil Piedra es un revoque plástico texturable, 100% impermeable de base acuosa desarrollado con emulsiones de última generación y pigmentos de alta calidad que aseguran películas de alto espesor y gran elasticidad permanente a través del tiempo, lo que permite obtener productos de

alta durabilidad en intemperie y un film que acompaña los movimientos de dilatación y contracción, sin cuartearse ni quebrarse a los que se ven sometidas las superficies por acción de la temperatura. USOS: Puede aplicarse en exteriores sobre revoques gruesos alisados, hormigón, bloques de cemento, reemplazando en un solo paso el fino y la pintura, laminado fenólico, aglomerado, mdf, chapa metálica, fibrocemento, también sobre pintura anterior en buen estado para disimular imperfecciones y en interiores sobre placas de yeso, en sistemas autoportantes de panelería y áreas de alto tránsito. Debido a su aspecto traslúcido, el producto se mimetiza con los colores de los fondos, por lo cual puede emplearse esta cualidad para obtener variantes cromáticas atentas a la reproducción de texturas coloreadas existentes. Es el producto ideal para la imitación y simulación de superficies antiguas donde se pretende mantener y respetar su aspecto original.

MODO DE USO

La superficie debe encontrarse limpia, seca, libre de polvo, hongos, partes flojas y otros contaminantes. No aplicar a temperaturas inferiores a los 5°C o sobre superficies calientes.

Sobre superficies nuevas: Aplicar el producto con una dilución del 30% como mano de anclaje. Si se pretende nivelar irregularidades de la superficie, puede complementarse con el agregado de arena limpia, tamizada, seca y de agua dulce o diamantina. Este tipo de recursos modifica el rendimiento final del producto. Dejar secar.

Para aplicaciones sobre chapas o piezas de hierro sin tratamiento, limpiar la superficie convenientemente y aplicar 1 a 2 manos de Fondo Antióxido, Fondo Multipropósito al Agua o Convertidor de Oxido Tersuave. En maderas, laminados fenólicos, aglomerados, mdf, hardboard, etc., es conveniente la aplicación previa de 1 mano de Fondo Blanco Tersuave o Fondo Multipropósito al Agua. Aplicación con soplete para productos texturados: El producto puede quedar terminado con una sola mano. La dilución recomendada para soplete es a partir de 30% de agua. La elección del pico de salida del soplete será de 2 mm. con una presión a pico de soplete de 60/80 lb/in².

Aplicación con llana metálica/plástica: Aplicar una primera mano, previa mano de anclaje, con llana metálica con un ángulo de 30°, realizando la aplicación dejando capas finas, no superando el 1 mm de espesor. Dejar secar 30 minutos según las condiciones ambientales y aplicar sobre la superficie pintada, una llana plástica realizando movimientos circulares concéntricos, desplazando la herramienta hasta uniformar la textura general. Si se pretende realizar bloques o almohadillado, se deberá confeccionar una plantilla del dibujo elegido y emplear un elemento punzante, no superando los 0,5 mm para garantizar la impermeabilidad.

Puede entintarse a través del agregado de Entonador Universal Tersuave hasta 15 cc. por kilo.

La limpieza de los elementos puede realizarse con agua, antes que sequen.

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

- Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes).
- Contacto con la piel: lavar con agua y jabón.
- Salpicaduras en los ojos: lavar con agua en abundancia y llamar a un médico.
- Limpiar con Agua rápidamente herramientas, manchas y salpicaduras.
- Producto No Inflamable

CENTRO DE INTOXICACIONES: (54-11) 4962-6666/2247 4658-7777

Para mayor información, consultar con nuestro Departamento Técnico:
Buenos Aires (0237) 4198800

Córdoba (0351) 5543800

Rosario (0341) 5223600

DISAL S.A. - REPUBLICA ARGENTINA