

## CIELORRASOS - LATEX ANTICONDENSANTE MATE



**Tipo de vehículo :** Acrílico

**No. de componentes :** 1

**Peso específico :**  $1.35 \pm 0.02$  kg/l

**Viscosidad (stormer, 25° c) :**  $90 \pm 2$  uk

**Contenido de sólidos :** Por peso  $43 \pm 1$  %

**Tiempo de secado (25° c, 50% hra) :** Al tacto 3 horas Repintar 4 a 6 horas Curado total 7 días

**Temperatura de aplicación :** Mínima 5° c Máxima 35° C

**Temperatura de servicio :** Mínima 0° c Máxima discontinua 90° C Máxima 80° C

**Número de manos sugeridas :** 2 a 3

**Colores :** Blanco puede entonarse con entonador universal tersuave (máximo 30 cm<sup>3</sup> por litro de esmalte).

**Brillo :** Mate

**Estabilidad en el envase (shelf life) :** 2 años

**Rendimiento :** 12 a 14 m<sup>2</sup> por litro y por mano

**Presentaciones :** 1, 4, 10 y 20 litros

## DESCRIPCIÓN

El Látex para Cielorrasos Antihongo Tersuave, es un producto desarrollado para pintar superficies tales como revoque, yeso, fibrocemento, etc., donde se requiera una pintura de excelente poder cubritivo, alto rendimiento y máxima blancura. Su poder Antihongo permite prevenir la formación de microorganismos a través de su acción residual. USOS: Se aplica en interiores sobre superficies de revoque, yeso o fibrocemento

## MODO DE USO

La superficie debe estar limpia, seca, libre de grasitud, hongos, polvo, partes flojas y otros contaminantes. Sobre superficies tizadas o nuevas deberá usarse el mismo producto diluido para lograr un anclaje satisfactorio en el sustrato. Posteriormente aplicar 2 a 3 manos con una dilución máxima del 10% de agua, dejando transcurrir de 4 a 6 horas entre ellas. La limpieza de los elementos empleados en la aplicación puede realizarse con agua, antes que sequen.

## CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

- Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes).
- Contacto con la piel: lavar con agua y jabón.
- Salpicaduras en los ojos: lavar con agua en abundancia y llamar a un médico.
- Limpiar con Agua rápidamente herramientas, manchas y salpicaduras.
- Producto No Inflamable

**CENTRO DE INTOXICACIONES:** (54-11) 4962-6666/2247 4658-7777

Para mayor información, consultar con nuestro Departamento Técnico:

Buenos Aires (0237) 4198800

Córdoba (0351) 5543800

Rosario (0341) 5223600

DISAL S.A. - REPUBLICA ARGENTINA