

ESMALTE MULTIPROPÓSITO FERRO MICÁCEO MATE



Tipo de vehículo : Poliéster modificado

No. de componentes : 1

Peso específico : 1.33 ± 0.02 kg/l

Viscosidad (stormer, 25° c) : $96'' \pm 3''$

Contenido de sólidos : Por peso 63 ± 1 %

Tiempo de secado (25° c, 50% hra) : Al tacto 3 horas Repintar 12 horas Curado total 7 días

Temperatura de aplicación : Mínima 5° c Máxima 35° C

Temperatura de servicio : Mínima 0° c Máxima 80° C Máxima discontinua 90° C

Número de manos sugeridas : 2 a 3

Colores : Grafito - Plata Incaica. Pueden entonarse con Entonador Universal Tersuave (máximo 30 cm3 por cada 750 cc. de esmalte). Más colores a través de Hay Color Sistema

Tintométrico <https://www.tersuave.com.ar/colores?familia=16>

Brillo : Mate

Estabilidad en el envase (shelf life) : 2 años

Rendimiento : 8 a 12 m2 por litro y por mano

Diluyente y limpieza : Aguarrás mineral/solvente industrial (soplete)

Presentaciones : 750 cc. y 2,5 litros

DESCRIPCIÓN

El Esmalte Antióxido Ferro Micáceo Tersuave es un recubrimiento metalizado que simula un efecto de hierro forjado sobre la superficie elegida, tanto en hierro como en madera. La incorporación de óxido de hierro micáceo y pigmentos anticorrosivos le otorgan una excelente resistencia a la corrosión y una inmejorable protección en exterior, ampliando su uso también para interior, otorgando, además, un atractivo acabado decorativo. USOS: Exterior e Interior, puede emplearse para decoración por su

atractivo aspecto y terminación

MODO DE USO

La superficie debe encontrarse limpia, seca, libre de polvo, grasas y otros contaminantes. El producto puede aplicarse directamente sobre hierro debiendo eliminar las áreas oxidadas por medios mecánicos o manuales con un elemento abrasivo (lija, cepillo de acero, viruta, etc.). Lavar la superficie con aguarrás para eliminar el residuo generado.

Si se pretende reforzar la cualidad anticorrosiva puede pintarse previamente Fondo Antióxido, Fondo Multipropósito al agua o Convertidor de Óxido Tersuave. Puede aplicarse sin fondos previos en hierro y madera aumentando el número de manos del producto.

Aplicar 2 a 3 manos del producto con mínima dilución, dejando secar 12 hs. entre manos. La ampliación de la gama de colores puede realizarse a través nuestro sistema tintométrico Hay Color o con el agregado de Entonador Universal Tersuave hasta 30 cc. por cada 750 cc. Se puede aplicar a pincel, rodillo o soplete. En caso de ser necesario diluir, emplear aguarrás mineral, así como también para realizar la limpieza de los elementos empleados en el pintado antes que sequen. En el caso de aplicación con soplete emplear solvente industrial.

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

- Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes). No inhalar los vapores.
- Contacto con la piel: lavar inmediatamente con agua y jabón.
- Salpicaduras en los ojos: lavar con agua en abundancia y llamar a un médico.
- Limpiar con Aguarrás Mineral rápidamente herramientas, manchas y salpicaduras.
- No dejar en la cercanía del fuego o fuentes de calor intenso.
- Inflamable de segunda categoría. No apagar con agua emplear extintor de anhídrido carbónico o polvo químico

CENTRO DE INTOXICACIONES: (54-11) 4962-6666/2247 4658-7777

Para mayor información, consultar con nuestro Departamento Técnico:

Buenos Aires (0237) 4198800

Córdoba (0351) 5543800

Rosario (0341) 5223600

DISAL S.A. - REPUBLICA ARGENTINA