

FICHA TÉCNICA

ESMALTE SINTÉTICO ESPECIAL TEJA MATE



Tipo vehículo : Alquídico

Nº de componentes : 1

Específico : 1.52 ± 0.02 kg/l

Viscosidad (copa ford 4, 25° c) : 110 - 120"

Contenido de sólidos : Por peso 74 ± 1 %

Tiempo de secado (25° c, 50% hra) : Al tacto 3 horas repintado 8 horas curado total 7 días

Temperatura de aplicación : Mínima 5° c máxima 35° c

Número de manos sugeridas : 2 a 3

Colores : Teja - ladrillo puede entonarse con Entonador Universal Tersuave (máximo 37.5 cm³ por litro de esmalte).

Brillo : Mate

Estabilidad en el envase (shelf life) : 2 años

Rendimiento : 8 a 10 m² por litro y por mano

Diluyente y limpieza : Aguarrás mineral/solvente industrial (soplete)

Presentaciones : 1, 4 y 20 litros

DESCRIPCIÓN

Esmalte de terminación, elaborado a base de resinas alquídicas y pigmentos de alta calidad. Producto de excelente nivelación y gran poder cubritivo lo que permite obtener acabados de alta calidad y extraordinaria performance.

MODO DE USO

Preparación de la superficie: La superficie debe estar seca y exenta de polvo, grasas, aceites, jabones, ceras u otros desmoldantes o contaminantes.

Sobre tejas y ladrillos nuevos: En casos de superficies alcalinas realizar, antes de pintar, un tratamiento ácido a baja concentración para no dañar el área. Constatar la neutralidad con cinta de pH o solución alcohólica de fenolftaleína. Ante la presencia de hongos lavar con una solución de Agua Lavandina al 10% . Lavar con una solución de detergente neutro, enjuagar y dejar secar muy bien.

Sobre superficies ya pintadas: Asegurarse de que la pintura anterior esté firme y en buenas condiciones, lijar suavemente y aplicar el Esmalte Sintético. No aplicar sobre pinturas anteriores a base de caucho clorado, caucho acrílico o siliconados. Si la pintura anterior estuviera floja, descascarada o en malas condiciones generales, debe ser eliminada; en ese caso la superficie debe ser lijada y se procederá como se detalla más arriba.

Preparación del producto: Homogeneizar cuidadosamente con agitador mecánico o a mano con una varilla agitadora realizando movimientos circulares o en forma de ocho, a fin de no incorporar aire, y diluir como convenga al método de aplicación elegido. Asegurarse de que no quede pigmento depositado en el fondo del envase. Las temperaturas de aplicación mencionadas en los Datos Técnicos

se refieren tanto al ambiente como al sustrato a pintar. Evitar la aplicación bajo sol pleno o en horas de calor excesivo.

Dilución: Sobre superficies nuevas diluir la primera mano al 20% para favorecer la adherencia. No diluir más de un 10 % en volumen las manos siguientes, independientemente del método de aplicación elegido.

Métodos de aplicación: Puede ser aplicado con pincel, rodillo, soplete convencional, soplete adiabático o Airless. Es conveniente emplear pinceles de pelo largo y suave para mejorar la nivelación. Con pistola convencional, se recomienda una presión de 20 a 25 libras/pulg² (1,5 a 1,8 Kg/cm²) para minimizar el desperdicio y evitar la formación de neblina.

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

- Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes). No inhalar los vapores.
- Contacto con la piel: lavar inmediatamente con agua y jabón.
- Salpicaduras en los ojos: lavar con agua en abundancia y llamar a un médico.
- Limpiar con Aguarrás Mineral rápidamente herramientas, manchas y salpicaduras.
- No dejar en la cercanía del fuego o fuentes de calor intenso.
- Inflamable de segunda categoría. No apagar con agua emplear extintor de anhídrido carbónico o polvo químico

CENTRO DE INTOXICACIONES: (54-11) 4962-6666/2247 4658-7777

Para mayor información, consultar con nuestro Departamento Técnico:

Buenos Aires (0237) 4198800

Córdoba (0351) 5543800

Rosario (0341) 5223600

DISAL S.A. - REPUBLICA ARGENTINA