

## FICHA TÉCNICA

# TERSIDRYL LADRILLOS Y PIEDRAS BASE SOLVENTE MATE



**Tipo de vehículo** : Siliconado

**No. de componentes** : 1

**Peso específico** :  $0,80 \pm 0.02\text{kg/l}$

**Viscosidad (copa ford 4, 25° c)** :  $12'' \pm 2$  Contenido de Sólidos por peso 7%

**Temperatura de aplicación** : Mínima 5° c máxima 35° c

**Número de manos sugeridas** : 2 a 3

**Color** : Incoloro

**Brillo** : Mate

**Estabilidad en el envase (shelf life)** : 2 años

**Rendimiento** : 2 a 6 m<sup>2</sup> por litro y por mano

**Solubilidad y limpieza** : Aguarrás mineral

**Presentaciones** : 1, 4 y 20 litros

## DESCRIPCIÓN

Hidrorepelente siliconado de base solvente que impide el ingreso de agua a la superficie logrando protección y manteniendo el aspecto natural del sustrato.

## MODO DE USO

**Preparación de la superficie** : La superficie debe estar limpia, seca y exenta de polvo, grasas, aceites, jabones, ceras u otros desmoldantes o contaminantes. si la superficie presenta manchas debidas a migración de sales, debe realizarse un tratamiento con solución de ácido muriático al 10 % en agua, seguido por un enjuague con abundante agua y dejar secar durante 48 horas antes de aplicar tersidryl. si hay presencia de hongos, moho o verdín, tratar con una solución de agua lavandina al 10 % y enjuagar con agua. dejar secar durante 48 horas . no se recomienda aplicar tersidryl si se prevén lluvias en las siguientes 24 horas. aplicar mano tras mano (wet on wet) dentro de las 24 horas, antes que ésta haya secado totalmente.

**Preparación del producto** : Homogeneizar cuidadosamente a mano con una varilla agitadora realizando movimientos circulares o en forma de ocho, a fin de no incorporar aire. las temperaturas de aplicación mencionadas en los datos técnicos se refieren tanto al ambiente como al sustrato a pintar.

**Dilución** : El producto no se diluye ya que se provee listo para usar

**Métodos de aplicación** : Puede ser aplicado con pincel, soplete o pulverizador.

## CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

- Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes).
- Contacto con la piel: lavar inmediatamente con agua y jabón.
- Salpicaduras en los ojos: lavar con agua en abundancia y llamar a un médico.
- Limpiar con Agua rápidamente herramientas, manchas y salpicaduras.
- No dejar en la cercanía del fuego o fuentes de calor intenso.
- Base Acuosa No Inflamable

**CENTRO DE INTOXICACIONES:** (54-11) 4962-6666/2247 4658-7777

Para mayor información, consultar con nuestro Departamento Técnico:

Buenos Aires (0237) 4198800

Córdoba (0351) 5543800

Rosario (0341) 5223600

DISAL S.A. - REPUBLICA ARGENTINA