

## FICHA TÉCNICA

# FONDO BLANCO PARA MADERA MATE



**Tipo de vehículo :** Alquídico

**No. de componentes :** 1

**Peso específico :** 1.34 ± 0.02 kg/l

**Viscosidad (copa ford 4, 25° c) :** 120"

**Contenido de sólidos :** Por peso 68 ± 1 %

**Tiempo de secado (25° c, 50% hra) :** Al tacto minutos Repintar 8 horas Curado total 7 días

**Temperatura de aplicación :** Mínima 5° c Máxima 35° C

**Temperatura de servicio :** Mínima 0° c Máxima 80° C

**Número de manos sugeridas :** 1 a 2

**Colores :** Blanco (puede entonarse con con Entonador Universal Tersuave máximo 30 cm<sup>3</sup> por litro de esmalte)

**Brillo :** Mate

**Estabilidad en el envase (shelf life) :** 2 años

**Rendimiento :** 10 a 12 m<sup>2</sup> por litro y por mano

**Diluyente y limpieza :** Aguarrás mineral/solvente industrial (soplete)

**Presentaciones :** ¼, ½, 1, 4 y 20 litros

## DESCRIPCIÓN

El Fondo Blanco para Madera Tersuave está formulado con resinas alquídicas y pigmentos de alta calidad que aseguran la nivelación de la absorción y la adherencia sobre madera. USOS: Puede emplearse tanto para el pintado en exteriores como en interiores.

## MODO DE USO

La superficie debe estar limpia, seca, libre de grasitud y polvo. Sobre madera nueva se deberá aplicar una primera mano de Fondo Blanco para Madera Tersuave diluido al 30% de aguarrás mineral con el objeto de asegurar máxima penetración y un correcto anclaje al sustrato. Se completará el esquema aplicando al menos una mano adicional de Fondo Blanco con mínima dilución, esperando 8 hs. entre manos. Lijar antes de la aplicación del Esmalte. Posteriormente, como acabado final, aplicar dos manos de Esmalte Sintético Multipropósito Tersuave o Esmalte al agua Tersuave. Para ampliar la gama de colores emplear Entonador Universal Tersuave teniendo en cuenta de no sobrepasar 30 cc. por litro de producto. Su aplicación puede realizarse con pincel, rodillo o soplete. En caso de ser necesario diluir, emplear aguarrás mineral, así como también para realizar la limpieza de los elementos empleados en el pintado, antes que sequen. En caso de aplicación con soplete usar solvente industrial.

## CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

- Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes). No inhalar los vapores.
- Contacto con la piel: lavar inmediatamente con agua y jabón.
- Salpicaduras en los ojos: lavar con agua en abundancia y llamar a un médico.
- Limpiar con Aguarrás Mineral rápidamente herramientas, manchas y salpicaduras.
- No dejar en la cercanía del fuego o fuentes de calor intenso.
- Inflamable de segunda categoría. No apagar con agua emplear extintor de anhídrido carbónico o polvo químico

**CENTRO DE INTOXICACIONES:** (54-11) 4962-6666/2247 4658-7777

Para mayor información, consultar con nuestro Departamento Técnico:

Buenos Aires (0237) 4198800

Córdoba (0351) 5543800

Rosario (0341) 5223600

DISAL S.A. - REPUBLICA ARGENTINA