

FICHA TÉCNICA

PRESERVADOR CURADOR - CONCENTRADO 3 + 1



Descripción en secretaría, pesca y alimentación : No. 33210

Tipo agente activo : Cipermetrina(insecticida) tbto(insecticida/funguicida) ortofenilfenol(funguicida)

No. de componentes : 1

Peso específico : 0.80 ± 0.02 kg/l

Tiempo de secado (25° c, 50% hra) : Entre manos 24 horas

Temperatura de aplicación : Mínima 5° C Máxima 35° C

Número de manos sugeridas : 3

Color : Incoloro

Estabilidad en el envase (shelf life) : 2 años

Diluyente y limpieza : Aguarrás mineral

Presentaciones : 1 , 4 y 20 litros

DESCRIPCIÓN

Producto que preserva a la madera del ataque de insectos, hongos y microorganismos. erradica especies como el taladro, polillas, hormigas carpinteras, termitas, carcomas y hongos.

MODO DE USO

Preparación de la superficie : La superficie debe estar limpia, lijada, seca y exenta de polvo, grasas, aceites, jabones, ceras u otros desmoldantes o contaminantes. debe aplicarse sobre maderas nuevas sin tratamiento anterior.

Aplicación a pincel : Aplicar un mínimo de 3 manos abundantes, prestando particular atención en sectores con grietas, rajaduras, agujeros, ensambles, uniones o malletas. aplicación a soplete: realizar el trabajo en lugares abiertos y con baja presión. por inmersión: de 5 a 15 minutos; a mayor tiempo corresponde mayor penetración y mejor conservación de la madera. por perforaciones: en vigas de un espesor mayor de las 2 pulgadas podrán realizarse perforaciones de arriba hacia abajo con una mecha de 6 mm. no superando en la operación los 2/3 del espesor de la madera. verter por gravedad hasta saturación repitiendo la operación 2 a 3 veces o a alta presión empleando válvulas especiales que evitan el retroceso del producto al aplicarlo en estas condiciones. rellenar con tarugos de madera. en todos los casos, dejar transcurrir 48 horas antes de aplicar el producto de terminación.

Preparación del producto : Homogeneizar cuidadosamente a mano con una varilla agitadora realizando movimientos circulares o en forma de ocho, a fin de no incorporar aire. las temperaturas de aplicación mencionadas en los datos técnicos se refieren tanto al ambiente como al sustrato a pintar.

Dilución : Puede diluirse hasta una relación de 3 partes de aguarrás mineral por cada parte de preservador concentrado en volumen.

Métodos de aplicación : Puede ser aplicado con pincel , soplete, por inmersión, gravedad o alta presión.

Observaciones : No contaminar cursos de agua. proceder a la eliminación de los residuos según las normas vigentes. leer la etiqueta del producto antes de emplearlo no emplear productos que no dispongan de la debida autorizacion del senasa

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

- Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes). No inhalar los vapores.
- Contacto con la piel: lavar inmediatamente con agua y jabón.
- Salpicaduras en los ojos: lavar con agua en abundancia y llamar a un médico.
- Limpiar con Aguarrás Mineral rápidamente herramientas, manchas y salpicaduras.
- No dejar en la cercanía del fuego o fuentes de calor intenso.
- Inflamable de segunda categoría. No apagar con agua emplear extintor de anhídrido carbónico o polvo químico

CENTRO DE INTOXICACIONES: (54-11) 4962-6666/2247 4658-7777

Para mayor información, consultar con nuestro Departamento Técnico:

Buenos Aires (0237) 4198800

Córdoba (0351) 5543800

Rosario (0341) 5223600

DISAL S.A. - REPUBLICA ARGENTINA