

FICHA TÉCNICA

TROYA BARNIZ MATE



Tipo de vehículo : Alquídico

No. de componentes : 1

Peso específico : 0.92 ± 0.02 kg/l

Viscosidad (copa ford 4, 25° c) : $100'' \pm 5''$

Contenido de sólidos : Por peso 43.5 ± 1 %

Tiempo de secado (25° c, 50% hra) : Al tacto 3 horas repintado 8 horas curado total 7 días

Temperatura de aplicación : Mínima 5° c máxima 35° c

Número de manos sugeridas : 3

Color : Incoloro. Puede entonarse con Colorante para lacas y barnices Tersuave (máximo 60 cm³ por litro) o con Entonador Universal Tersuave.

Brillo : Mate

Estabilidad en el envase (shelf life) : 2 años

Rendimiento : 12 a 15 m² por litro y por mano

Fondos recomendados : Preservador curador tersuave

Diluyente y limpieza : Aguarrás mineral/solvente industrial(soplete)

Presentaciones : ½, 1 y 4 litros

DESCRIPCIÓN

Acabado transparente formulado con resinas alquídicas de alta calidad.

MODO DE USO

Preparación de la superficie : La superficie debe estar limpia, lijada, seca y exenta de polvo, grasas, aceites, jabones, ceras u otros desmoldantes o contaminantes. para maderas nuevas: lijar en el sentido

de la veta, eliminar el polvillo resultante y aplicar previamente preservador curador tersuave para prevenir posibles ataques biológicos. aplicar una mano diluída de barniz marino en partes iguales con aguarrás mineral. posteriormente aplicar dos a tres manos de barniz mate sin diluir lijando suavemente entre manos. en maderas muy nudosas o de alto contenido de resinas naturales frotar enérgicamente con aguarrás, solvente o alcohol industrial sobre las zonas críticas. para maderas barnizadas en buen estado: lijar hasta eliminar el brillo y aplicar de dos a tres manos con mínima dilución. para maderas con barniz anterior en mal estado: eliminar totalmente la película anterior con remotutto removedor gel y proceder como se indica para maderas nuevas.

Preparación del producto : Homogeneizar cuidadosamente con agitador mecánico o a mano con una varilla agitadora realizando movimientos circulares o en forma de ocho, a fin de no incorporar aire, y diluir como convenga al método de aplicación elegido. prestar especial atención a que no quede mateante en el fondo del envase ya que puede alterar el brillo final. las temperaturas de aplicación mencionadas en los datos técnicos se refieren tanto al ambiente como al sustrato a pintar.

Dilución : Aplicar en la primera mano barniz marino diluído en partes iguales con aguarrás (maderas nuevas únicamente) con el objeto de evitar riesgos de blanqueo. en la manos siguientes aplicar barniz mate sin diluyente o con dilución mínima.

Métodos de aplicación : Puede ser aplicado con pincel, rodillo o soplete.

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

- Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes). No inhalar los vapores.
- Contacto con la piel: lavar inmediatamente con agua y jabón.
- Salpicaduras en los ojos: lavar con agua en abundancia y llamar a un médico.
- Limpiar con Aguarrás Mineral rápidamente herramientas, manchas y salpicaduras.
- No dejar en la cercanía del fuego o fuentes de calor intenso.
- Inflamable de segunda categoría. No apagar con agua emplear extintor de anhídrido carbónico o polvo químico

CENTRO DE INTOXICACIONES: (54-11) 4962-6666/2247 4658-7777

Para mayor información, consultar con nuestro Departamento Técnico:

Buenos Aires (0237) 4198800

Córdoba (0351) 5543800

Rosario (0341) 5223600

DISAL S.A. - REPUBLICA ARGENTINA