

TROYA IMPREGNANTE PROTECTOR SECADO RÁPIDO BRILLANTE



Tipo de vehículo : Acrílico

No. de componentes : 1

Peso específico : 1,02 ± 0.02 kg/l

Viscosidad (stormer, 25° c) : 80 ± 5 uk

Contenido de sólidos : Por peso 37.5 ± 1 %

Tiempo de secado (25° c, 50% hra) : Al tacto 30 minutos - repintado:2 horas - curado total 7 días

Temperatura de aplicacion : Mínima 5° c máxima 35° c NUMERO DE MANOS SUGERIDAS 3

Colores : Natural – cristal – caoba – cedro - nogal

Brillo : Brillante

Estabilidad en el envase (shelf life) : 2 años

Rendimiento : 12 a 16 m2 por litro y por mano

Diluyente y limpieza : Agua

Presentaciones : 1 y 4 litros

DESCRIPCIÓN

Troya al agua impregnante protector brillante tersuave es un extraordinario revestimiento para maderas que combina la versatilidad de los productos acuosos, la dinámica y la rapidez que garantiza un trabajo terminado en el menor tiempo posible y la extraordinaria adherencia sobre superficies de madera, obteniendo un film de alta performance sin olor que permite mantener inalterable el brillo y el color por muchos años, a través de sus protectores uv y un eficaz biocida que impide la formación de hongos y algas. su película microporosa y elástica permite el egreso de la humedad del interior de la madera pero impide el ingreso del agua pluvial, lo cual garantiza un film que no se cuartea ni se descascara, obteniendo un producto de características especiales.

MODO DE USO

La superficie debe encontrarse limpia, seca, libre de grasitud, óxido, pinturas, siliconas, limpiadores, ceras y otros contaminantes. superficies nuevas de madera : Lijar la madera en el sentido de las vetas y eliminar el polvillo resultante. aplicar una primera mano de troya al agua diluido con 30% de agua en la búsqueda de penetración en el sustrato. dejar secar. el índice de dilución con agua aumentará en directa relación a la densidad de la madera y puede notarse una diferencia en el secado, sobretodo en maderas duras. superficies pintadas: se deberá eliminar completamente las pinturas anteriores para favorecer el contacto directo del impregnante con la madera. para esa tarea puede emplearse remotutto removedor gel. luego proceder como en maderas nuevas. en ambos casos, finalizar la aplicación con 2 a 3 manos adicionales con mínima dilución, con un secado entre ellas de 2 horas. para otros brillos, emplear troya al agua impregnante protector satinado tersuave. si se pretende obtener colores no tradicionales para madera puede emplearse entonador universal tersuave hasta 15 cc por litro sobre el color cristal o natural.

Dilución : Para diluir usar agua, asi como también para realizar la limpieza de los elementos empleados en el pintado, antes que sequen

Métodos de aplicación : Puede ser aplicado con pincel, rodillo, soplete o equipo airless.

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

- Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes).
- Contacto con la piel: lavar inmediatamente con agua y jabón.
- Salpicaduras en los ojos: lavar con agua en abundancia y llamar a un médico.
- Limpiar con Agua rápidamente herramientas, manchas y salpicaduras.
- No dejar en la cercanía del fuego o fuentes de calor intenso.
- Base Acuosa No Inflamable

CENTRO DE INTOXICACIONES: (54-11) 4962-6666/2247 4658-7777

Para mayor información, consultar con nuestro Departamento Técnico:

Buenos Aires (0237) 4198800

Córdoba (0351) 5543800

Rosario (0341) 5223600

DISAL S.A. - REPUBLICA ARGENTINA