

## FICHA TÉCNICA

# TERSIFLEX CHAPAS



**Tipo de vehículo** : Estireno-acrílico con fibras incorporadas

**Nº de componentes** : 1

**Peso específico** : 1.15 ± 0.03 kg/l

**Viscosidad (uk, 25° c)** : 115

**Contenido de sólidos** : Por peso 56 ± 1 %

**Temperatura de aplicación** : Mínima 5° c máxima 35° c

**Color** : Blanco - rojo cerámico

**Estabilidad en el envase (shelf life)** : 2 años

**Rendimiento** : 1 a 1,5 kgs. por m2 con 3 a 4 manos

**Diluyente y limpieza** : Agua

**Presentaciones** : Pomo 320 grs

## DESCRIPCIÓN

Tersiflex chapas fibrado es un excelente auxiliar cuando se deben reparar rajaduras y grietas en techos o cubiertas galvanizadas o de fibrocemento. su alta consistencia, gran impermeabilidad y poder de relleno, a través de sus fibras incorporadas le confieren características inigualables.

## MODO DE USO

**Preparación de la superficie** : La superficie debe estar limpia, seca y exenta de polvo, grasas, aceites, jabones, ceras u otros desmoldantes o contaminantes. sobre chapa galvanizada oxidada: aplicar previamente desoxidante fosfatizante tersuave sobre chapa de fibrocemento: aplicar previamente una mano del producto diluido al 30 % de agua. sobre superficies con deterioro importante: aplicar venda de fibras sintéticas tersuave junto con el producto diluido. completar el trabajo con 3 manos, si fuera necesario, ayudándose con una espátula o un pincel dejando secar 12 a 24 horas entre ellas. producto pintable.

**Preparación del producto** : El producto se aplica directamente del pomo. las temperaturas de aplicación mencionadas en los datos técnicos se refieren tanto al ambiente como al sustrato a pintar.

## CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

- Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes).
- Contacto con la piel: lavar inmediatamente con agua y jabón.
- Salpicaduras en los ojos: lavar con agua en abundancia y llamar a un médico.
- Limpiar con Agua rápidamente herramientas, manchas y salpicaduras.
- No dejar en la cercanía del fuego o fuentes de calor intenso.

- Base Acuosa No Inflamable

**CENTRO DE INTOXICACIONES:** (54-11) 4962-6666/2247 4658-7777

Para mayor información, consultar con nuestro Departamento Técnico:

Buenos Aires (0237) 4198800

Córdoba (0351) 5543800

Rosario (0341) 5223600

DISAL S.A. - REPUBLICA ARGENTINA