

FICHA TÉCNICA

TERSIFLEX TANQUES



Tipo de vehículo : Estireno acrílico con fibras incorporadas

Nº de componentes : 1

Peso específico : 1.50 ± 0.02 kg/l

Viscosidad (uk, 25° c) : 120 ± 3 "

Contenido de sólidos : Por peso 60 ± 1 %

Temperatura de aplicación : Mínima 5° c máxima 35° c

Color : Blanco

Estabilidad en el envase (shelf life) : 2 años

Rendimiento : 300 a 400 grs. por m²

Diluyente y limpieza : Agua

Presentaciones : Pomo 320 grs.

DESCRIPCIÓN

Tersiflex tanques fibrado es un excelente auxiliar cuando se deben obturar, reparar y sellar rajaduras y grietas en tanques. su alta consistencia, gran impermeabilidad y poder de relleno le confieren características inigualables.

MODO DE USO

Preparación de la superficie : La superficie debe estar limpia, seca y exenta de polvo, grasas, aceites, jabones, ceras u otros desmoldantes o contaminantes. sobre superficies flojas: aplicar el producto diluído al 30 % de agua para mejorar la adherencia. sobre superficies con deterioro importante: aplicar venda de fibras sintéticas tersuave junto con el producto diluido al 30% de agua, posterior a la reparación con el sellador. completar el trabajo con 3 manos, si fuera necesario, ayudándose con una

espátula o un pincel dejando secar 24 horas entre ellas. producto pintable. no llenar el tanque antes de las 72 horas de haber aplicado la última mano. enjuagar y drenar toda el agua. luego liberar al uso .

Preparación del producto : El producto se aplica directamente del pomo. las temperaturas de aplicación mencionadas en los datos técnicos se refieren tanto al ambiente como al sustrato a pintar.

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

- Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes).
- Contacto con la piel: lavar inmediatamente con agua y jabón.
- Salpicaduras en los ojos: lavar con agua en abundancia y llamar a un médico.
- Limpiar con Agua rápidamente herramientas, manchas y salpicaduras.
- No dejar en la cercanía del fuego o fuentes de calor intenso.
- Base Acuosa No Inflamable

CENTRO DE INTOXICACIONES: (54-11) 4962-6666/2247 4658-7777

Para mayor información, consultar con nuestro Departamento Técnico:

Buenos Aires (0237) 4198800

Córdoba (0351) 5543800

Rosario (0341) 5223600

DISAL S.A. - REPUBLICA ARGENTINA