

FICHA TÉCNICA

TERSIFLEX MULTIPROPÓSITO

Tersuave



Tipo de vehículo : Pliolite

Nº de componentes : 1

Peso específico : 1.50 ± 0.02 kg/l

Viscosidad (uk, 25° c) : 100" ± 10"

Contenido de sólidos : Por peso 78 ± 1 %

Temperatura de aplicación : Mínima 5° c máxima 35° c

Color : Blanco - gris cemento - rojo cerámico

Estabilidad en el envase (shelf life) : 2 años

Rendimiento : 1 kilo sella 10 metros lineales de junta 5 mm. x 5 mm.

Diluyente y limpieza : Agua

Presentaciones : Pomo 350 grs. /cartucho de extrusión de 450 grs.

DESCRIPCIÓN

Tersiflex multipropósito es un excelente auxiliar cuando se deben obturar, reparar, sellar y/o calafatear uniones de materiales de distinta naturaleza como ser piletas de cocina, baños, patios, mesadas, rajaduras y grietas tanto en exteriores como interiores.

MODO DE USO

Preparación de la superficie : La superficie debe estar limpia, seca y exenta de polvo, grasas, aceites, jabones, ceras u otros desmoldantes o contaminantes. sobre superficies flojas: aplicar el producto diluído al 30 % de agua para mejorar la adherencia. completar el trabajo con 3 manos, si fuera necesario, ayudándose con una espátula o un pincel dejando secar 12 a 24 horas entre ellas. producto pintable.

Preparación del producto : El producto se aplica directamente del pomo o el cartucho de extrusión con pistola aplicadora. las temperaturas de aplicación mencionadas en los datos técnicos se refieren tanto al ambiente como al sustrato a pintar.

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

- Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes).
- Contacto con la piel: lavar inmediatamente con agua y jabón.
- Salpicaduras en los ojos: lavar con agua en abundancia y llamar a un médico.
- Limpiar con Agua rápidamente herramientas, manchas y salpicaduras.
- No dejar en la cercanía del fuego o fuentes de calor intenso.
- Base Acuosa No Inflamable

CENTRO DE INTOXICACIONES: (54-11) 4962-6666/2247 4658-7777

Para mayor información, consultar con nuestro Departamento Técnico:

Buenos Aires (0237) 4198800

Córdoba (0351) 5543800

Rosario (0341) 5223600

DISAL S.A. - REPUBLICA ARGENTINA