

## FICHA TÉCNICA

# ENDUIDO PLÁSTICO EXTERIOR



**Tipo de vehículo** : Vinil-acrílico

**Nº de componentes** : 1

**Peso específico** : 1.69 ± 0.02 kg/l

**Viscosidad (uk, 25° c)** : 4'15" ± 15"

**Contenido de sólidos** : Por peso 69 ± 2 %

**Tiempo de secado (25° c, 50% hra)** : Repintado 4 a 6 horas curado total 7 días

**Temperatura de aplicación** : Mínima 5° c máxima 35° c

**Colores** : Blanco.

**Brillo** : Mate

**Estabilidad en el envase (shelf life)** : 2 años

**Rendimiento teórico** : 2.6 m2/litro para 200 m de película seca.

**Fondos recomendados** : Fijador sellador concentrado tersuave - imprimación fijadora al agua tersuave - fijador al aguarrás tersuave

**Solubilidad y limpieza** : Agua

**Presentaciones** : ¾, 1, 4 10 y 20 litros

## DESCRIPCIÓN

Producto auxiliar diseñado para corregir imperfecciones en diversas superficies. no chorrea y permite realizar distintas texturas, aplicado solo o combinado con diferentes materiales.

## MODO DE USO

**Preparación de la superficie** : La superficie debe estar limpia, seca y exenta de polvo, grasas, aceites, jabones, ceras u otros desmoldantes o contaminantes. aplicar previamente una mano del fondo adecuado y dejar secar. aplicar el enduido exterior con espátula o llana en capas finas, dejando secar de 4 a 6 horas entre manos. finalizada la aplicación, lijar y aplicar una nueva mano de fondo antes de pintar con la pintura de terminación.

**Preparación del producto** : Se utiliza tal como es presentado.

**Dilución** : No se diluye.

**Métodos de aplicación** : Espátula o llana.

## CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

• Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes).

- Contacto con la piel: lavar inmediatamente con agua y jabón.
- Salpicaduras en los ojos: lavar con agua en abundancia y llamar a un médico.
- Limpiar con Agua rápidamente herramientas, manchas y salpicaduras.
- No dejar en la cercanía del fuego o fuentes de calor intenso.
- Base Acuosa No Inflamable

**CENTRO DE INTOXICACIONES:** (54-11) 4962-6666/2247 4658-7777

Para mayor información, consultar con nuestro Departamento Técnico:

Buenos Aires (0237) 4198800

Córdoba (0351) 5543800

Rosario (0341) 5223600

DISAL S.A. - REPUBLICA ARGENTINA