

FICHA TÉCNICA

TERSEC ANTIHUMEDAD MATE



Tipo de vehículo : Alquídico modificado

No. de componentes : 1

Peso específico : 1.47 ± 0.02 kg/l

Viscosidad (uk, 25° c) : 91 ± 2

Contenido de sólidos : Por peso 75 ± 1 %

Tiempo de secado (25° c, 50% hra) : Al tacto 3 horas repintado 12 horas curado total 7 días

Temperatura de aplicación : Mínima 5° c máxima 35° c

Número de manos sugeridas : 1

Color : Blanco. Puede entonarse con Entonador Universal Tersuave (máximo 7,5 cm³ por kg)

Brillo : Mate

Estabilidad en el envase (shelf life) : 2 años

Rendimiento : 2 m² por kilo

Solubilidad y limpieza : Aguarrás mineral

Presentaciones : 1 y 4 kg

DESCRIPCIÓN

Tersec antihumedad es un producto desarrollado para actuar sobre manchas y humedades parasitarias erradicándolas definitivamente. su composición de base alquídica está diseñada para recibir todo tipo de productos destinados a la preparación y terminación de superficies, sean de la línea de látex o sintéticos.

MODO DE USO

Preparación de la superficie : La superficie debe estar limpia, seca y exenta de polvo, pinturas anteriores,

grasas, aceites, jabones, ceras u otros desmoldantes o contaminantes. Deben eliminarse las fuentes de humedad, en caso de que existieran. esta condición es imprescindible para la aplicación del Tersec. Puede aplicarse en una sola mano sobre superficies húmedas realizando un movimiento circular sobre el área afectada, para mejorar la penetración, concluyendo con pasadas verticales. Esperar 12 horas para continuar la aplicación de los productos involucrados en el esquema seleccionado.

Preparación del producto : Homogeneizar cuidadosamente con agitador mecánico o a mano con una varilla agitadora realizando movimientos circulares o en forma de ocho, a fin de no incorporar aire. prestar especial atención a que no quede pigmento en el fondo del envase. las temperaturas de aplicación mencionadas en los datos técnicos se refieren tanto al ambiente como al sustrato a pintar.

Dilución : No se diluye.

Métodos de aplicación : Puede ser aplicado con pincel o rodillo.

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

- Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes). No inhalar los vapores.
- Contacto con la piel: lavar inmediatamente con agua y jabón.
- Salpicaduras en los ojos: lavar con agua en abundancia y llamar a un médico.
- Limpiar con Aguarrás Mineral rápidamente herramientas, manchas y salpicaduras.
- No dejar en la cercanía del fuego o fuentes de calor intenso.
- Inflamable de segunda categoría. No apagar con agua emplear extintor de anhídrido carbónico o polvo químico

CENTRO DE INTOXICACIONES: (54-11) 4962-6666/2247 4658-7777

Para mayor información, consultar con nuestro Departamento Técnico:

Buenos Aires (0237) 4198800

Córdoba (0351) 5543800

Rosario (0341) 5223600

DISAL S.A. - REPUBLICA ARGENTINA