

## FRENTE IMPERMEABILIZANTE SEMIMATE



**Tipo de vehículo :** Acrílico

**No. de componentes :** 1

**Peso específico :** 1.30 ± 0.02 Kg/l

**Viscosidad (Stormer 4, 25°C) :** 90 ± 2 UK

**Contenido de Sólidos:** Por peso 55 ± 1 %

**Tiempo de Secado (25° C, 50% HRA):** Repintar 2 a 6 horas / Curado total 7 días

**Temperatura de aplicación:** Mínima 5° C / Máxima 35° C

**Número de mano sugeridas:** 4

**Colores:** Blanco Puede entonarse con Entonador Universal Tersuave (máximo 30 cm<sup>3</sup> por litro). También disponible en el sistema tintométrico Tersuave Hay Color.

**Brillo:** Semimate

**Estabilidad en el envase (shelf life) :** 2 años

**Rendimiento:** 8 a 10 m<sup>2</sup> por litro y por mano

**Presentaciones:** 1, 4, 10 y 20 Lts

## DESCRIPCIÓN

Tersuave Frenes Impermeabilizante está desarrollado con pigmentos, aditivos seleccionados y emulsiones acrílicas especiales que le otorgan máxima blancura y extraordinario comportamiento en intemperie bajo las condiciones más severas, a través de la característica elastomérica del film. Un impermeabilizante «verdadero» que otorga películas de gran elongación y contracción, aptitud ideal para soportar los cambios de estado de los materiales de construcción a través de la dilatación por efecto de los cambios térmicos. El agregado de aditivos poliuretánicos le otorgan mayor resistencia a la intemperie (rayos UV) y a los agentes atmosféricos en condiciones críticas y logran una vida útil de hasta 10 años.

## MODO DE USO

La superficie debe estar limpia, seca, libre de grasitud, polvo, partes flojas y otros contaminantes. Sobre superficies nuevas alisadas de revoque deberá verificarse que se encuentren totalmente secas y luego tratarlas con una solución de ácido Muriático al 10% en agua. En casos de existir hongos, moho o verdín, emplear una solución de agua lavandina al 10%. En ambos tratamientos lavar con agua, ayudándose con un cepillo semiduro y dejar secar 48 hs antes de pintar. Si existieran rajaduras, grietas o fisuras es conveniente la aplicación de Tersiflex Multipropósito Tersuave Su Seguro Sellador. Sobre superficies pulverulentas o entizadas, aplicar Fijador al Aguarrás. En los casos de superficies muy absorbentes o de absorción desapareja puede aplicarse Tersuave Frentes diluido al 30% con agua como mano de anclaje, sin recurrir a fijadores convencionales. Si existieran imperfecciones menores, repararlas con Enduido Exterior Tersuave, aplicado en capas finas. Pintar 2 a 3 manos de Tersuave Frentes con un secado de 4 hs entre ellas, diluyendo hasta con un 10% de agua.

## CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

- Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes).
- Contacto con la piel: lavar con agua y jabón.
- Salpicaduras en los ojos: lavar con agua en abundancia y llamar a un médico.
- Limpiar con Agua rápidamente herramientas, manchas y salpicaduras.
- Producto No Inflamable

**CENTRO DE INTOXICACIONES:** (54-11) 4962-6666/2247 4658-7777

Para mayor información, consultar con nuestro Departamento Técnico:

Buenos Aires (0237) 4198800

Córdoba (0351) 5543800

Rosario (0341) 5223600

DISAL S.A. - REPUBLICA ARGENTINA